

# Новый экспресс-лак Quickline QC-7300



Новый экспресс-лак QC-7300 дополняет ассортимент классических лаков Quickline, обладая рядом особенностей и преимуществ:

- Нанесение при температурах от 15 до 25°C → круглогодичная работа мастерской даже при окраске без камеры
- Высокая скорость сушки при любых температурах: 2 часа при 20°C или 20 мин. при 40°C → быстрее ремонт и меньше сорность на покрытии
- Короткое время межслойной выдержки (3 мин.) → короче циклы окраски
- Быстро сохнет без потери глянца и вскипания → качество с первой попытки
- Несколько способов сушки: холодная, горячая, ИК → подходит для мастерской с любым уровнем оснащённости
- Хорошо растекается при нанесении с пониженным давлением → снижение расхода








Всегда правильный выбор!

**QUICKLINE**  
Refinishing Products

# Инструкция по использованию



<b>Продукт</b>	Экспресс-лак: Отвердитель к экспресс лаку:	QC - 7300 QH - 4300	
<b>Подготовка поверхности</b>	Перед нанесением лака протереть базовое покрытие липкой салфеткой для удаления пыли или опила.		
<b>Смешивание</b> 	QC - 7300 QH - 4300  Время жизни смеси:  Вязкость смеси при 20 °С:	По объему:  2 Части 1 Часть  2 Часа  12–14 секунд по DIN4	
<b>Сопло</b> 	1,4 – 1,5 мм	Рекомендуемое давление при нанесении 1,6 бара	
<b>Слой</b> 	2 слоя	(45 – 50 мкм)	
<b>Выдержка</b> 	2 – 3 минуты между слоями при температуре 20 °С		
<b>Сушка</b> 	При комнатной температуре:  Сушка при повышенной температуре:  ИК Сушка	15 – 25 °С  40 °С	1 – 2 часа  20 – 25 минут  10 – 15 минут
Если требуется полировка, то ее рекомендуется осуществлять в интервале от 2 до 24 часов с момента высыхания лака.			

ООО «ППГ Индастриз»

Адрес: Россия, 117587,

Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1.

Телефон: +7 (495) 213 31 07

Дистрибьютор

Всегда правильный выбор!

**QUICKLINE**  
Refinishing Products